

03/03/2017

## Descripción

Es un líquido transparente que por su composición penetra en las superficies porosas impermeabilizándolas, formando una capa que aporta un aspecto mojado al soporte sobre el que es aplicado. Resiste perfectamente al exterior. También actúa como fijador de pinturas viejas. Muy resistente en pavimentos cerámicos tipo rasilla catalana, pavimentos porosos y superficies de madera, proporcionando una gran dureza en lugares de tránsito.

## Propiedades y ventajas

Tiene efecto hidrófugo es decir repele el agua, efecto antigrafiti, evita que la suciedad penetre en el soporte. Mejora la resistencia a las heladas del soporte. Evita en gran medida la aparición de mohos, salitres y eflorescencias. Modifica ligeramente el aspecto exterior del soporte, dando un efecto ligeramente satinado. Tiene gran poder de penetración. Evita el desprendimiento de pinturas viejas.

## Datos técnicos

<b>Color</b>	incolore
<b>Densidad</b>	0,85±0,03 gr. /c.c.
<b>Viscosidad</b>	< 30" copa ford nº 4; 20 °c
<b>Secado al tacto</b>	5 - 8 horas, según condiciones atmosféricas
<b>Rendimiento</b>	8-10 m <sup>2</sup> / litro según estado de la superficie y porosidad
<b>Repintado</b>	a partir de 24 horas. es necesario hacer una prueba de compatibilidad antes de la aplicación
<b>Contenido cov</b>	2004/42/ii(a) cat.(h) máx. cov: 750g/l
<b>Envase</b>	metálico etiquetado: 750ml , 4 y 15 lts

## Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. En caso de pulverizado usar mascarilla. No necesita dilución pero en el caso de diluirlo, hacerlo con disolvente al clorocaucho. Aplicar siempre sobre soportes absorbentes cemento, piedras, mampostería, ladrillos de cara vista, teja, etc.... En superficies muy absorbentes se deberán dar dos o tres manos. Las superficies a tratar deben estar secas, limpias, firmes y limpias de polvo y grasa. En superficies ya pintadas en mal estado eliminar las partes mal adheridas. Si hay fisuras o grietas repáralas antes de empezar. Eliminar todas las partículas sueltas no adheridas o desconchadas. Evitar usar detergentes ácidos, alcalinos o con tensioactivos catiónicos. Los soportes no deben estar húmedos. Después de lluvia hay que esperar 24 horas. Si la limpieza se hace con agua a presión esperar tres días. En superficies de albañilería nueva es necesario esperar un mes antes de aplicar el producto. No aplicar al exterior si amenaza lluvia. No aplicar si hay supuraciones de agua. Los utensilios se limpian con disolvente. En el caso de las sales se puede producir un blanqueo de la pared una vez aplicado el producto. En estos casos recomendamos una dilución al 100% del producto y aplicar. Una vez seco se procederá la aplicación de una segunda mano ya al uso con el fin de conseguir el efecto deseado.