03/03/2017

| Descripción

Se trata de un esmalte sintético antióxidante, de gran adherencia, elasticidad y buena resistencia a la intemperie. Se puede aplicar directamente sin necesidad de imprimaciones previas. Colores entremezclables y sólidos a la luz.

| Propiedades y ventajas

Aplicable en exteriores e interiores. Ideal para verjas, farolas, barandas, puentes, etc.

| Datos técnicos

Brillo	80+ 10 (medido a 60°)
Viscosidad	85 ± 5 ku
Densidad	1.700 + 0.10 g/ml
Volumen sólidos	51 ± 3%
Rendimiento	10-12 m ² /l
Espesor recomendado	100µm (2-3 manos)
Secado al tacto	3-4h a 20°C
Repintado	24 horas
Envase	metálico etiquetado 750 ml y 4 lts
Cov(2004/42/iia (i))	500 g/l

| Modo de empleo

Remover bien el envase.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y exentas de óxido y calamina. Aplicable a brocha, rodillo y pistola con una dilución máxima del 10% con aguarrás o disolvente sintético. No emplear disolventes universales ya que pueden aparecer arrugados en la superficie pintada.

HIERRO:

Se puede aplicar directamente sin imprimación. Si la superficie presenta óxido, lijar suavemente para la eliminación del óxido suelto y facilitar el anclaje. En ambientes de corrosión media, alta se debe lijar el acero hasta grado ST-3 y en estas condiciones se recomienda un espesor mínimo de 150 micras secas (3 manos) ó imprimir previamente y aplicar dos manos y llegar hasta las 100 micras.

ZINC Y GALVANIZADOS

Lijar hasta matizar y aplicar nuestra imprimación multiusos.

SUPERFICIES YA PINTADAS

Si están en buen estado se recomienda lavar con agua jabonosa, secar y lijar. Aplicar directamente el esmalte antioxidante.

Si la superficie se encuentra en mal estado, se recomienda eliminar los restos de pintura mal adheridos, eliminar el óxido con un cepillo de púas y seguidamente proceder a su pintado. Si han quedado restos de óxido recomendamos aplicar 3 manos.

03/03/2017

Precauciones

No aplicar a pleno sol para evitar ampollas y hervidos de la pintura.

No aplicar a temperaturas por debajo de 5°C ni superiores a 30°C y siempre 3°C por encima de la temperatura de rocío.

Ante cualquier duda consulte con nuestro departamento técnico.