

Descripción

Imprimación antioxidante, de rápido secado, a base de resina alquídica y pigmentos anticorrosivos.

Propiedades y ventajas

- Buen poder anticorrosivo.
- Secado extra rápido.
- Gran adherencia en superficies metálicas de hierro y acero.
- Excelente cubrición.
- Buen poder de relleno.
- Fácilmente repintable con pinturas grasas o sintéticas.

Usos

- Interior-exterior.
- Preparación antioxidante de taller para superficies metálicas de hierro o acero, para ambientes de moderada agresividad, en ambiente rural, urbano e industrial.
- No es recomendable para ambiente marino ni atmósferas industriales agresivas.

Datos técnicos

Acabado

Color

Densidad

Sólidos

Rendimiento

Secado

Repintado

COV

Contenido máximo producto:

Naturaleza

Semimate.

**Negro, gris 7001, gris 7024,
gris 01, rojo, verde 6002, azul.**

1.50-1.55 gr./cc

65 - 70%

4 - 8 m²/lt

10-15 min. (depende de temperatura y HR).

24h.

Cat(g): 350g/l (2010)

349g/l.

Alquídica modificada.

Normas de aplicación

- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización
- Aplicar sobre superficies limpias, desengrasadas, secas y consistentes, sin restos de óxido, polvo, salitre, etc.
- No es recomendable aplicar con tiempo lluvioso ni en superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar por debajo de 50C ni por encima de 350C.
- No aplicar con humedad relativa superior al 80%.

Soportes nuevos sin pintar

- Eliminar restos de óxido y cascarilla de laminación mediante chorro abrasivo Sa 2 ½ o bien mediante raspado y cepillado St 3.
- Una vez preparada la superficie proceder al pintado normal tan pronto como sea posible para prevenir cualquier contaminación. No dejar el acero sin pintar durante la noche. En caso de contaminación eliminar contaminantes y volver a preparar donde sea necesario.

Superficies pintadas

- Matizar las superficies pulidas o brillantes para facilitar la adherencia.
- Si la pintura antigua está en buen estado, aplicar directamente previa limpieza y suave lijado.
- En caso de presentar mala adherencia, desconchados, caleo, cuarteamiento, etc., eliminar por completo y proceder como en superficies nuevas.
- Recomendable asegurar la compatibilidad con la pintura vieja.

APLICACIÓN

	BROCHA	RODILLO	PISTOLA
1ª MANO	0-5 %	0-10 %	10-20%
2º MANO	0-5 %	0-10%	10-20%

Disolvente: X 101.

Precauciones y seguridad

Aplicar con buena renovación de aire y con medidas de protección necesarias. Mantener los envases en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. No comer, beber ni fumar durante la aplicación del producto.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

No verter los residuos por el desagüe.

Para más información consultar FDS.

Almacenamiento

24 meses desde la fecha de fabricación, en su envase original perfectamente cerrado y almacenado a cubierto entre temperatura de 5°C y 35°C.

Presentación

Envases metálicos de 20K., 5K.