

20/03/2017

Descripción

Enlucido de interior indicado para retapar soportes usuales de yeso y/o cemento

Clasificación: Este producto se identifica por la designación (Familia III-Clase 2), según la clasificación de la norma NFT 36005.

Modo de empleo

Amasar con agua a razón de un 35-40%. Por cada kilogramo de material se deben de emplear para su amasado 350-400 gramos de agua.

El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y a continuación aplicar.

Si se desea alisar de lleno, proceder del siguiente modo:

La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies.

Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.

Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.

Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

Usos

Renovación de paredes. Nivelación de soportes. Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes).

Fondos: Cementosos, superficies de yeso o escayola con imperfecciones o irregularidades que se desee eliminar, pinturas plásticas tradicionales.

Datos técnicos

Excelente blancura.

Acabados extrafinos de excepcional adherencia al soporte.

No se arranca al pasar de hierro.

Desliza sin enrollarse en los empalmes.

Fácil de aplicar, alisar y lijar.

Comportamiento al fuego

A1 - No Combustible

Espesor máximo por capa

8mm

pH

5.5 - 6.5

Vida útil

1 H 30' - 2 H

Adherencia

> 8.0 Kg/cm² sobre cemento y pintura

Rendimiento

1.15 Kg/m²

Tiempo de secado

en profundidad

Hormigón y pintura: 6 - 7 H Escayola: 2 - 3 H

Granulometría

300 micras