

20/03/2017

Descripción

Enlucido de interior, especial para el alisado de soportes, obteniendo acabados lisos y perfectos de alta calidad. Clasificación: Este producto se identifica por la designación (Familia III-Clase 2), según la clasificación de la norma NFT 36005.

Modo de empleo

Amasar con agua a razón de un 40-45%. Por cada kilogramo de material se deben de emplear para su amasado 400-450 gramos de agua.

El amasado debe realizarse de forma manual o mecánica empleando una mezcladora eléctrica. Dejar reposar la pasta unos minutos y a continuación aplicar.

Si se desea alisar de lleno, proceder del siguiente modo:

La operación de alisado se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha, poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo.

Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.

Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y, si no se observa ninguna imperfección, se procede al pintado.

Usos

Enlucido de lleno y retapado. Rellena los defectos de la madera. Rectifica defectos en los soportes (arañazos, rayas, golpes).

Fondos: Cemento, yeso, escayola, prefabricados y fondos pintados con pinturas tradicionales.

Datos técnicos

Excelente blancura.

Acabados extrafinos de excepcional adherencia al soporte.

No se arranca al pasar de hierro.

Desliza sin enrollarse en los empalmes.

Fácil de aplicar, alisar y lijar

Comportamiento al fuego

Espesor máximo por capa

pH

Vida útil

Adherencia

Rendimiento

Tiempo de secado

en profundidad

Granulometría

A1 - No Combustible

1mm

6-7

8 H Aprox.

> 6.0 Kg/cm² sobre cemento y pintura

1.20 Kg/m²

Hormigón y escayola: 6 - 7 H Pintura: 8 H

200 micras